

軟鋼および490MPa級高張力鋼のCO<sub>2</sub>溶接用フラックス入りワイヤ

# FG-50SV

[ JIS Z 3313 T 49J 0 T1-1 C A-U  
AWS A5.20 E71T-1C相当 ]

## 用途

鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接。

## 特性

1. 全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチル系フラックス入りワイヤです。
2. 全姿勢で高電流溶接ができ、能率的な溶接施工が可能です。  
特に立向上進姿勢での溶接性(溶接の垂れ)に優れています。
3. アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。

## 使用上の要点

1. ソリッドワイヤに比べ、ワイヤが軟らかいので送給装置の加圧ローラーは締めすぎないようにして下さい。
2. チップと母材間の距離は、15~25mm程度に保って下さい。
3. 下向姿勢溶接では後退法で運棒することにより溶込みが安定します。

## 諸元

溶接姿勢	シールドガス	極性	ワイヤ径(mmφ)	包装重量(kg)
全姿勢	炭酸ガス	DC(+)	1.2	12.5 15 20

## 溶着金属の化学成分および機械的性質の一例\*

化学成分(mass%)					機械的性質			
C	Si	Mn	P	S	耐力(MPa)	引張強さ(MPa)	伸び(%)	吸収エネルギー0°C(J)
0.05	0.49	1.39	0.008	0.009	530	583	27	107

\*化学成分、機械的性質は溶接条件、積層法などにより変化しますので実際の施工条件でご確認下さい。

## 主要径および推奨電流 DC(+)

ワイヤ径(mmφ)		1.2
電流範囲(A)	下向・水平すみ肉	120~300
	立向(上進)・上向	120~260
	立向(下進)	200~300
	横 向	120~280



株式会社 JKW

販売元: 株式会社 JKW 供給元: 豊神製鋼所