

590MPa 級 高 張 力 鋼 の CO₂ 溶 接 用 ソ リ ッ ド ワ イ ャ

KC-60

[JIS Z 3312 G59JA1UC 3M1T
AWS A5.28 ER80S-G相当]

用途

590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。

特性

1. 使用電流域が広く、汎用性に富んだCO₂溶接用ワイヤです。
2. 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
3. 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。

使用上の要点

1. 板厚が厚く、拘束が大きい場合には、50～150°Cの予熱を行ってください。

諸元

溶接姿勢	シールドガス	極性	ワイヤ径(mm φ)	包装重量(kg)
下向	炭酸ガス	DC (+)	1.2	10、20
横向			1.4	300、400
水平すみ肉			1.6	

溶着金属の化学成分および機械的性質の一例*

化学成分(mass%)						機械的性質			
C	Si	Mn	P	S	Mo	0.2%耐力(MPa)	引張強さ(MPa)	伸び(%)	吸収エネルギー-5°C(J)
0.07	0.37	1.11	0.013	0.009	0.37	579	661	25	114

*化学成分、機械的性質は溶接条件、積層法などにより変化しますので実際の施工条件でご確認下さい。

主要径および推奨電流 DC (+)

ワイヤ径(mm φ)		1.2	1.4	1.6
電流範囲(A)	下 向	100～350	150～450	200～550
	横向・水平すみ肉	100～300	150～400	200～450



株式会社 J K W

販売元：株式会社 J K W 供給元：神戸製鋼所