

軟鋼～490MPa級高張力鋼のCO₂溶接用銅めっきなしソリッドワイヤ

KC-E50T

JIS Z 3312 YGW12
AWS A5.18 ER70S-G相当

用途

軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など、薄板の溶接。

特性

- 銅めっき屑による送給性不良などのトラブルが解消できます。
- 最新の表面処理技術によりアーク安定性に優れ、薄板の全姿勢溶接に適したワイヤです。
- 溶接条件範囲も広く、大粒スパッタの低減と美しいビード外観が得られます。
- ロボット溶接に適用することで稼働率向上によるコストダウンが期待できます。
- 人体に有害となる溶接ヒューム発生量が少なく、溶接作業環境を改善します。
- 銅めっき処理工程の廃止に伴う製造工程の廃棄物が低減でき地球環境に優しい製品です。

諸元

溶接姿勢	シールドガス	極性	ワイヤ径(mmφ)	包装重量(kg)
全姿勢	炭酸ガス	DC(+)	0.9	10
			1.0	20
			1.2	300

溶着金属の化学成分および機械的性質の一例*

化学成分(mass%)					機械的性質			
C	Si	Mn	P	S	耐力(MPa)	引張強さ(MPa)	伸び(%)	吸収エネルギー0℃(J)
0.07	0.49	1.02	0.008	0.016	433	541	28	135

*化学成分、機械的性質は溶接条件、積層法などにより変化しますので実際の施工条件でご確認下さい。

主要径および推奨電流 DC(+)

ワイヤ径(mmφ)		0.9	1.0	1.2
電流範囲(A)	下 向	50～200	50～220	80～350
	横 向・水平すみ肉	50～150	50～170	80～300
	立 向	50～140	50～160	50～180
	上 向	50～120	50～120	50～140



株式会社 JKW

販売元：株式会社 JKW 供給元：神戸製鋼所